

HANZAFLEX

backlit PET 320g

	DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	TEST
grubość	240	mic	
gramatura	320	g/m ²	DIN53352 BS3424 method 5A
waga PET	175	g/m ²	DIN53352 BS3424 method 5B
waga PVC	145	g/m ²	DIN53352 BS3424 method 5B
zakres tolerancji temperatur	-20 - +70	°C	DIN 53372 BS3424 method 10
standardowe szerokości		1.06m, 1.37m, 1.52m	
technologia zadruku		solwent / eko-solwent / UV	

wszystkie wskaźniki są podane na podstawie wartości średnich, więc tolerancja dla rzeczywistego materiału jest $\pm 5\%$