

HANZA DON DTF DOUBLE SIDE INSTANT PEEL PET FILM

OGÓLNY OPIS:

Folia HANZA DON DTF DOUBLE SIDE INSTANT PEEL PET FILM to niezawodne rozwiązanie do tworzenia trwałych i estetycznych nadruków. Dzięki specjalnej powłoce gwarantuje idealne odwzorowanie detali, a technologia instant peel umożliwia szybkie i łatwe odrywanie bez studzenia, co oszczędza czas i zwiększa wydajność produkcji.

WŁAŚCIWOŚCI:

Folia zapewnia wysoką stabilność druku, gwarantując powtarzalne i przewidywalne rezultaty w całym procesie produkcyjnym. Materiał zachowuje swoje właściwości fizyczne zarówno podczas obróbki, jak i przechowywania, a jednocześnie jest bezpieczny w użytkowaniu i przyjazny dla środowiska. Zastosowany wysokiej jakości coating umożliwia równomierne nanoszenie atramentu, precyzyjne odwzorowanie detali oraz uzyskanie nadruków o doskonałej estetyce i trwałości. Folia jest łatwa w aplikacji, co znacząco ułatwia proces produkcyjny i zwiększa jego wydajność.

PRZEZNACZENIE:

T-shirty, bluzy, koszule, czapki, kurtki, odzież robocza, odzież sportowa, torby materiałowe, plecaki, buty tekstylne, odzież reklamowa, kamizelki odblaskowe, itp.

WŁAŚCIWOŚCI		PARAMETRY
materiał		folia PET
szerokość		30/60cm
kolor		bezbarwny
kompatybilne drukarki	kompatybilność ze wszystkimi drukarkami DTF	
kompatybilny atrament		DTF
temperatura transferu		140°C–160°C
czas transferu		5–15 s.
odporność na pranie	50+ prań (zimna woda, pranie ręczne)	
efekt odrywania (peel-off)	odrywanie na gorąco lub zimno	

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Przygotowanie do druku:

- upewnij się, że ustawienia drukarki DTF odpowiadają rozmiarowi folii.

Drukowanie:

- drukuj za pomocą standardowej drukarki DTF, upewniając się, że głowica drukująca jest czysta i drożna.

Proces transferu:

- dopasuj folię z nadrukowanym wzorem do powierzchni docelowej.
- użyj prasy termotransferowej – zalecana temperatura 140°C–160°C, czas transferu 5–15 s., docisk dostosowany do rodzaju tkaniny.

Chłodzenie i odrywanie:

- po wykonaniu transferu możliwe jest odrywanie folii w trybie natychmiastowym (instant peel), na gorąco lub na zimno – w zależności od wymagań procesu.
- odrywanie na zimno pozwala dodatkowo zwiększyć stabilność transferu i poprawić przyczepność nadruku do podłoża.

Pranie i konserwacja:

- zaleca się pierwsze pranie po 24 godzinach od transferu, używając zimnej wody do prania ręcznego lub w pralce.
- unikać wysokich temperatur powyżej 60°C i silnego tarcia. Nie zaleca się suszenia w suszarkach bębnowych.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Temperatura przechowywania: 20°C–25°C, wilgotność względna: 50%–60%.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec narażeniu na wilgoć.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych; unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i ustami. Podczas używania nosić odpowiednie środki ochrony. Podczas użytkowania należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa.