

TEKSTYLIA

Seria NYLONSTAR NST



RODZAJ

Farba rozpuszczalnikowa do druku bezpośredniego i transferowego (z proszkiem transferowym nr 13).

ZASTOSOWANIE

Seria na bazie rozpuszczalników dedykowana do druku na poliamidzie (nylon) i torbach non - woven. Wysoka elastyczność zadruków oraz odporność na ścieranie. Może być stosowana do druku na torbach sportowych, parasolach. Wykazuje odporność na warunki atmosferyczne i pranie w pralce (w niektórych przypadkach zalecane jest dodanie 5% utwardzacza).

WYKOŃCZENIE

Satynowe. Wyjątkowo wysoki poziom krycia kolorów.

SUSZENIE

Na otwartym powietrzu: 5 min. W tunelu: natychmiastowe.

SIATKA

P45 - P90.
Im grubsza warstwa tuszu, tym wolniejsze schnięcie.

EMULSJE

Wszystkie odporne na rozpuszczalniki.

ROZCIEŃCZANIE

Do 15 % opóźniacza NST 1702.

CZYSZCZENIE

CT 1000 lub CT 1000/l.

WYDAJNOŚĆ

Zależne od używanej siatki:
P45 +/- 16m²/L.
P90 +/- 45 m²/L.

MAGAZYNOWANIE

Ponad 24 miesiące

KOLORY

Wszystkie kolory dostępne.

Następujące kolory cechuje wysoka nieprzezroczystość i odporność na światło:

10, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 50, 51, 56, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 91, 100, 110, 120.

Kolory fluo: 130, 131, 132, 133, 134, 135 mają niższą odporność na światło.

Kolory transparentne: 15, 25, 35, 55, 65, 75, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143.

Ultra kryjące kolory: 40, 42 i 56

ODPORNOŚĆ

Dodawać do 5 % katalizatora HNST SLOW, aby zwiększyć odporność na pranie.

ZACHOWANIE W MIESZANINIE

Wszystkie kolory z serii mogą być mieszane.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

• Katalizator: HNST SLOW; można dodać do 5%, aby zwiększyć przyczepność do trudnych podłoży i poprawić odporność na pranie.

• Baza transparentna: NST 150; dla uzyskania żywszych kolorów; skutkuje obniżeniem poziomu krycia i odporności na światło.

• MP 3000 - proszek zagęszczający (jeśli to konieczne) dodawać 1 - 2%.

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU I PRANIA**

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy, nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające lub poprawne we wszystkich przypadkach