

SILICO PET WHITE

OGÓLNY OPIS

- biała, usuwalna folia poliestrowa klasy premium do grafik okiennych
- wysokiej jakości grafiki i znakomite oddanie kolorów
- możliwe wyklejanie, repozycjonowanie i ponowne wyklejanie
- kompatybilna z atramentami eko-solwentowymi, solwentowymi, UV i lateksowymi
- łatwa do przyklejenia i odklejenia

WARUNKI / MIEJSCE STOSOWANIA

- zalecane przetestowanie próbki przed uruchomieniem pełnej produkcji
- należy wcześniej oczyścić podłoże, na które ma być wyklejona folia
- pracując z folią przed drukiem należy stosować rękawice, aby uniknąć późniejszego powstawania śladów
- odpowiednia tylko do płaskich powierzchni
- zalecana do stosowania tylko we wnętrzach

SPECYFIKACJA

długość (m)	30
gramatura (g/m ²)	240
grubość (um)	190
gilza (cale)	3
powierzchnia	półmatowa

szerokość (m)	1,372
materiał bazowy	biały poliester
druk	E, S, UV, L
przyleganie pod kątem 180°	7 ≥ (ASTM D3759)

ZASTOSOWANIA

DEKORACJE OKIENNE

SZKŁO

GRAFIKA OKIENNA

WYSTAWY SKLEPOWE

INFORMACJE OGÓLNE

temperatura druku: temperatura 15~30°C / wilgotność 30~60%

laminacja: opcjonalnie

przechowywanie: zaleca się przechowywanie w zamkniętym opakowaniu oryginalnym w chłodnym (10 ~ 30°C) i suchym miejscu.
(35 ~ 65% wilgotności względnej)

okres przydatności: jeden rok, przechowywane w oryginalnym opakowaniu i w zalecanej temperaturze

OSTRZEŻENIA

- zaleca się nakładanie na mokro, jeśli powierzchnia przedmiotu wynosi ponad 0,5 m²
- nie zaleca się stosowania żadnej dodatkowej chemii przy aplikacji na mokro
- zalecamy ostrożność ze względu na możliwość deformacji spowodowanej suszeniem przy druku drukarką lateksową 3-ciej generacji
- zalecamy ostrożność ze względu na możliwość delaminacji warstwy powleczenia przy druku drukarką lateksową HP serii 300

Informacje zawarte w tej karcie danych produktu są oparte na testach przeprowadzonych przez producenta i należy uważać je za wiarygodne. Informacje zawsze przedstawiają średnią, minimalną lub maksymalną wartość. Są to wartości testowe i nie mogą być podstawą gwarancji. Do użytkownika końcowego należy decyzja czy produkt nadaje się do konkretnego zastosowania.