

ALICE BACKLIT

OGÓLNY OPIS:

backlit tkaninowy o błyszczącym wykończeniu do zadruku sublimacyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI:

gładki, dobrze transmituje światło, idealnie odwzorowuje kolory.

PRZEZNACZENIE:

boxy ledowe, Pop-up, ramy systemów wystawienniczych, podświetlane sufity.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	190g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	DIN 4102-1, B1, NFPA 701	DIN 4102-1, B1, NFPA701
standardowe szerokości	2,60m/3,20m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
nawój	50m / 100m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
splot	tkanina	-
parametry splotu	75Dx150D	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
grubość	260±30µm	ISO 534
elastyczność	(3±1)%	dł./szer.=200*50mm, szybkość=100mm/min, napięcie=20N
zalecana temp. utrwalania	190-200°C, 45s	-
skurcz	≤2%	200°C, 45s
temperatura żółknięcia	≥210°C	SUPRKC REX-C400, 30s
nieprzezroczystość	>99%	-

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK

PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę

MAGAZYNOWANIE:

Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.