

## ALICE BACKLIT

## OGÓLNY OPIS:

backlit tkaninowy o błyszczącym wykończeniu do zadruku sublimacyjnego.

## WŁAŚCIWOŚCI:

gładki, dobrze transmituje światło, idealnie odwzorowuje kolory.

## PRZEZNACZENIE:

boxy ledowe, Pop-up, ramy systemów wystawienniczych, podświetlane sufity.

| WŁAŚCIWOŚCI               | JEDNOSTKA                | STANDARD TESTU                                          |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| gramatura                 | 190g/m <sup>2</sup>      | ISO 536                                                 |
| skład                     | 100% poliester           | DIN 60001, ASTM D7641                                   |
| klasyfikacja palności     | DIN 4102-1, B1, NFPA 701 | DIN 4102-1, B1, NFPA701                                 |
| standardowe szerokości    | 1,160m/2,60m/3,20m       | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006                         |
| nawój                     | 50m / 100m               | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006                         |
| splot                     | tkanina                  | -                                                       |
| parametry splotu          | 75Dx150D                 | DIN EN ISO 2060, ASTM D1907                             |
| grubość                   | 260±30µm                 | ISO 534                                                 |
| elastyczność              | (3±1)%                   | dł./szer.=200*50mm,<br>szybkość=100mm/min, napięcie=20N |
| zalecana temp. utrwalania | 190-200°C, 45s           | -                                                       |
| skurcz                    | ≤2%                      | 200°C, 45s                                              |
| temperatura żółknięcia    | ≥210°C                   | SUPRKC REX-C400, 30s                                    |
| nieprzezroczystość        | >99%                     | -                                                       |

## DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK

**PAKOWANIE:** pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

**REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE:** nawijanie na gilzę

## MAGAZYNOWANIE:

Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

**UWAGA:** wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.