

JACK BLACKBACK

OGÓLNY OPIS:

blockout stretch, blackback do zadruku sublimacyjnego, UV, Latex.

WŁAŚCIWOŚCI:

dzianinowy blackback, blockout, idealnie odwzorowuje kolory i nieprzepuszcza światła, delikatnie uciągły.

PRZEZNACZENIE:

pop-up, ramy systemów wystawienniczych, ścianki działowe, wystony, backdrops.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	255 ± 15 g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	B1	DIN 4102-1, B1, NFPA701, EN 13501-1
standardowe szerokości	1,60m, 2,60m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
nawój	50m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
splot	dzianina	-
parametry splotu	50D* 50D* 50D*	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
grubość	400±40µm	ISO 534
biel	155 ± 10	ISO 11475
kolor	L:88.0 ±2.0; a: 7.0± 2.0; b:-17.0 ±2.0	- - -
błysk (60°)	3±1	- - -
elastyczność	osnowa: (5±2)%, włókna: (13±3)%	dł./szer.=200*50mm, prędkość=100mm/min, napięcie=20N
zalecana temp. utrwalania	190-200°C, 45s	-
skurcz	≤3%	200°C, 45s
temperatura żółknięcia	≥210°C	SUPRKC REX-C400, 30s
nieprzezroczystość	>99%	ISO 2471

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV



LATEX



SOLVENT

SITODRUK

PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę

MAGAZYNOWANIE:

Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.