

## LEO TENT

## OGÓLNY OPIS:

wysokowytrzymała tkanina namiotowa z poliestru przeznaczona do zastosowań eventowo-reklamowych i outdoorowych.

## WŁAŚCIWOŚCI:

charakteryzuje się wysoką gramaturą, doskonałą odpornością na czynniki zewnętrzne oraz trwałością kolorów, co sprawia, że idealnie nadaje się do konstrukcji namiotowych i elementów ekspozycyjnych.

## PRZEZNACZENIE:

namioty reklamowe i ekspozycyjne, stoiska targowe, konstrukcje eventowe na zewnątrz, promocje outdoorowe.

| WŁAŚCIWOŚCI               | JEDNOSTKA                          | STANDARD TESTU                                                  |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| gramatura                 | 270 ± 20 g/m <sup>2</sup>          | ISO 536                                                         |
| skład                     | 100% poliester                     | DIN 60001, ASM D7641                                            |
| klasyfikacja palności     | NFPA 701                           | NFPA 701                                                        |
| standardowe szerokości    | max 3,20m                          | -                                                               |
| nawój                     | 100m                               | -                                                               |
| splot                     | tkanina (woven)                    | -                                                               |
| parametry splotu          | 600D*600D                          | DIN EN ISO 2060, ASTM D1907                                     |
| grubość                   | 360 ± 40 µm                        | ISO 534                                                         |
| połysk (60°)              | 4 ± 2                              | -                                                               |
| kolor                     | L:91.0±2.0; a:5.5±2.0; b:-11.0±2.0 | -                                                               |
| nieprzezroczystość        | >90%                               | ISO 2471                                                        |
| biel                      | 135 ± 10                           | ISO 11475                                                       |
| elastyczność              | 2%+1%                              | długość*szerokość=200*50mm,<br>prędkość=100mm/min, napięcie=20N |
| skurcz                    | ≤2%                                | 200°C, 45s                                                      |
| temp. żółknięcia          | ≥210°C                             | SUPRKC REX-C400, 30s.                                           |
| zalecana temp. utrwalania | 190-200°C, 45s.                    | -                                                               |

## ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE/OUTDOOR:

wysoka odporność na czynniki atmosferyczne.

## DRUK:

BEZPOŚREDNI

TRANSFEROWY

UV

LATEX

SOLWENT

SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane na sztywnej gilzie, nawój 100 m.

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.

## MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony. Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

**UWAGA:** wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.