

PEDRO BLACKBACK

OGÓLNY OPIS:

blockout z czarnym tyłem.

WŁAŚCIWOŚCI:

charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością (>99%) i odpornością na żółknięcie.

PRZEZNACZENIE:

tła, Pop-up, ramy, systemy wystawiennicze, systemy ekspozycyjne.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	250±15g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	B1, NFPA 701, EN13501-1	DIN4102-1 B1, NFPA 701, EN13501-1
standardowe szerokości	max 3,20m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
nawój	50m/100m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
splot	dzianina osnowowa	-
parametry splotu	55D*75D	DIN EN 2060, ASTM D1907
grubość	360 ± 40 µm	ISO 534
połysk (60°)	3 ± 1	-
kolor	L:89.0±2.0; a:8.5±2.0; b:-19.0±2.0	-
nieprzezroczystość	>99%	ISO 2471
biel	165 ± 10	ISO 11475
elastyczność	osnowa: (6±2)%; wątek: (4±2)%	długość*szerokość=200*50mm, prędkość=100mm/min, napięcie=20N
skurcz	≤ 3%	200°C, 45s
żółknięcie ΔE	≤ 2	200°C, 45s
temp. żółknięcia	≥ 210°C	SUPRKC REX-C400, 30s.
zalecana temp. utrwalania	190-200°C, 45s	-

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV



LATEX



SOLWENT

SITODRUK

PAKOWANIE:

produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony.

MAGAZYNOWANIE:

Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.