

RIO BACKLIT UV

OGÓLNY OPIS:

Rio Backlit UV to tkanina poliestrowa typu backlit, wykonana w technologii bez PVC. Dostępna jest w wyjątkowo szerokim formacie - do 5,05 m - co pozwala realizować duże projekty bez łączeń. Materiał przeznaczony jest do zadruku UV i sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się jakość podświetlenia w połączeniu z ekologicznym składem.

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki jednolitej przepuszczalności światła tkanina zapewnia równomierne podświetlenie na całej powierzchni grafiki, bez widocznych prześwitów czy ciemniejszych stref. Wysoka biel i stabilny kolor gwarantują wierne odwzorowanie barw nadruku. Materiał posiada potrójną certyfikację trudnopalności, co pozwala stosować go w przestrzeniach publicznych. Miękka, gładka struktura ułatwia cięcie i konfekcjonowanie, a dostępność w nawojach 50m i 100m pozwala dopasować zakup do skali realizacji.

PRZEZNACZENIE:

Podświetlane kasetony reklamowe (lightboxy LED), systemy ramowe (Frame System) i konstrukcje pop-up, namioty reklamowe i eventowe, systemy SEG (Silicone Edge Graphics)

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	180 ± 10 g/m ²	ISO536
skład	100% poliester	DIN EN ISO 2076, ASTM D7641-21
klasyfikacja palności	B1	DIN 4102-1 B1, EN13501-1, NFPA701
standardowe szerokości	5,05m	-
nawój	50m/100m	-
splot	tkanina	-
parametry splotu	150D × 2 × 150D × 2	DIN EN 2060, ASTM D1907
grubość	230±30µm	ISO534
połysk (60°)	3±1	GB/T 9754-2025
kolor	L*: 90.0±2.0; a*: 5.0±2.0; b*: -11.0±2.0	GB/T 7974-2013
nieprzezroczystość	80±5	GB/T 1543-2005
biel	120±10	ISO11475

DRUK:

BEZPOŚREDNI

TRANSFEROWY

UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK

**PAKOWANIE:** pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.**REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE:** nawijanie na gilzę.

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony. Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15-35°C, 20-65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów