

TITUS STRETCH

OGÓLNY OPIS:

dzianina o wysokiej rozciągliwości z poliestru i spandeksu.

WŁAŚCIWOŚCI:

charakteryzuje się wysoką elastycznością (60% osnowa, 40% wątek), dużą nieprzezroczystością ($\geq 80\%$) oraz niską kurczliwością ($\leq 2\%$).

PRZEZNACZENIE:

figury geometryczne, zabudowa targowa, obicia stołów (table stretch/ skirting).

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	260 $\pm$ 10g/m ²	ISO 536
skład	85% poliestru, 15% spandex	DIN 60001, ASTM D7641
standardowe szerokości	max 3,20m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
nawój	50m	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006
splot	dzianina osnowowa	-
parametry splotu	150D*75D	DIN EN 2060, ASTM D1907
grubość	530 $\pm$ 50 μ m	ISO 534
połysk (60°)	4 $\pm$ 2	-
kolor	L:90.0 $\pm$ 2.0; a:6.0 $\pm$ 2.0; b:-14.0 $\pm$ 2.0	-
nieprzezroczystość	$\geq 80\%$	ISO 2471
biel	140 $\pm$ 10	ISO 11475
elastyczność	osnowa: (60 $\pm$ 10)%; wątek: (40 $\pm$ 10)%	długość*szerokość=200*50mm, prędkość=100mm/min, napięcie=20N
skurcz	$\leq 2\%$	200°C, 45s
żółknięcie ΔE	≤ 2	200°C, 45s
temp. żółknięcia	$\geq 210^\circ\text{C}$	SUPRKC REX-C400, 30s.
zalecana temp. utrwalania	190-200°C, 45s.	

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE:

Rekomendowane do zastosowań wewnętrznych

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLWENT

SITODRUK

PAKOWANIE: pakowane na sztywnej gilzie, nawój 50 m

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.

MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony. Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej. W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.