

HANZA DTF FOLIA COLD PEEL FILM METALLIC GOLD

OGÓLNY OPIS:

HANZA DTF FOLIA COLD PEEL FILM METALLIC GOLD umożliwia tworzenie efektownych nadruków w metalicznym złocie, które zachowują blask i wyrazistość nawet przy częstym użytkowaniu. Folia jest elastyczna, łatwa w aplikacji i kompatybilna z różnymi materiałami, takimi jak bawełna, poliestr, skóra czy tkaniny zmieniające kolor. Idealna do personalizacji koszulek i tekstyliów, dodaje projektom elegancji i unikalnego charakteru.

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozmiar: 30/60cm x 100m, 30/60cm x 20 m, A3 x 100 ark.
- temperatura i czas transferu: 165°C przez 15s. przy nacisku 5kg
- temperatura utwardzania w piecu: 155°C
- zalecenia dotyczące atramentu: pokrycie powyżej 70% białym atramentem
możliwość stosowania kolorowych atramentów jako bazy do nadruku czcionek i logotypów

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ekskluzywna folia DTF o wysokim połysku z efektem metalicznego złota
- doskonała chłonność atramentu i wysoka odporność na pranie
- świetnie nadaje się do personalizacji odzieży, akcesoriów tekstylnych oraz gadżetów reklamowych, podkreślając ich elegancki i wyjątkowy charakter.
- wytrzymała i wszechstronna – odpowiednia do większości tkanin, także i zmieniających kolor

WŁAŚCIWOŚCI	PARAMETRY
temperatura prasy termicznej	165°C
czas	15s.
docisk	5kg
ponowne podgrzanie	15s.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:

- proszek termotopliwy należy przechowywać szczelnie zamknięty, aby nie uległ zawilgoceniu.
- ze względu na różnorodność drukarek, atramentów, ustawień ICC oraz rodzajów tkanin, parametry należy dostosować indywidualnie do własnych warunków.
- jeśli powierzchnia folii przez dłuższy czas była narażona na wilgoć lub kurz, należy odciąć odstonięty fragment przed drukowaniem.
- podczas obchodzenia się z rolkami folii należy zachować ostrożność: unikać nacisku i uszkodzeń mechanicznych, a przy cięciu zwracać uwagę na siłę i kąt noża, aby uniknąć głębokich zarysowań.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Folia DTF powinna być przechowywana w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i promieni słonecznych, w temperaturze 15–30°C i wilgotności 40–60%. Po otwarciu należy ją szczelnie zamknąć, aby uniknąć zawilgocenia i utraty jakości.