

HANZA DTF FOLIA COLD PEEL FILM METALLIC SILVER

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozmiar: 30/60cm × 100m, 30/60cm × 20m, A3 × 100 ark.
- temperatura i czas transferu: 165°C przez 15 s przy nacisku 5 kg
- temperatura utwardzania w piecu: 155°C
- zalecenia dotyczące atramentu: pokrycie powyżej 70% białym atramentem

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- efektowny, metaliczny połysk w kolorze srebra, który nadaje nadrukowi elegancji i niepowtarzalnego stylu,
- doskonała chłonność atramentu oraz odporność na pranie sprawiają, że kolory pozostają intensywne przez długi czas,
- uniwersalność – folia jest kompatybilna z dedykowanymi drukarkami i atramentami do technologii DTF

WŁAŚCIWOŚCI	PARAMETRY
temperatura prasy termicznej	165°C
czas	15s.
docisk	5kg
ponowne podgrzanie	15s.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:

- proszek termotopliwy należy przechowywać szczelnie zamknięty, aby nie uległ zawilgoceniu.
- ze względu na różnorodność drukarek, atramentów, ustawień ICC oraz rodzajów tkanin, parametry należy dostosować indywidualnie do własnych warunków.
- jeśli powierzchnia folii przez dłuższy czas była narażona na wilgoć lub kurz, należy odciąć odstonięty fragment przed drukowaniem.
- podczas obchodzenia się z rolkami folii należy zachować ostrożność: unikać nacisku i uszkodzeń mechanicznych, a przy cięciu zwracać uwagę na siłę i kąt noża, aby uniknąć głębokich zarysowań.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Folia DTF powinna być przechowywana w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i promieni słonecznych, w temperaturze 15–30°C i wilgotności 40–60%. Po otwarciu należy ją szczelnie zamknąć, aby uniknąć zawilgocenia i utraty jakości.