

HANZA DTF COLD PEEL FILM HIGH GLOSS REFLECTIVE SILVER

OGÓLNY OPIS:

Folia HANZA DTF COLD PEEL FILM HIGH GLOSS REFLECTIVE SILVER nadaje nadrukowi wyjątkowy, srebrny połysk, który podkreśla detale i przyciąga wzrok. Jest trwała, elastyczna i odporna na pękanie czy blaknięcie, dzięki czemu zapewnia długotrwały efekt na różnych materiałach. To idealne rozwiązanie do personalizowanych projektów – od odzieży po akcesoria, elementy brandingowe i BHP.

WŁAŚCIWOŚCI:

- rozmiar: 30/60cm x 100m, 30/60cm x 20m, A3 x 100 ark.
- temperatura i czas transferu: 165°C przez 15s. przy docisku 5kg.
- temperatura utrwalania w piecu: 155°C
- zalecenia dotyczące atramentu: pokrycie powyżej 70% białym atramentem
- odpowiednia do nadruków w wielu odcieniach; pod wpływem światła odbija intensywną, białą poświatę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- nadaje nadrukowi efekt srebrnego połysku, który pięknie odbija światło po zmroku – idealny do projektów przyciągających uwagę,
- folia wyróżnia się wysoką chłonnością atramentu i odpornością na pranie, dzięki czemu nadruki pozostają wyraźne i trwałe,
- folia transferowa jest uniwersalna – kompatybilna z dedykowanymi drukarkami i atramentami do technologii DTF,
- równomierne nałożenie proszku klejowego na folię refleksyjną DTF gwarantuje gładkie i estetyczne wykończenie nadruku,

WŁAŚCIWOŚCI	PARAMETRY
temperatura prasy termicznej	165°C
czas	30s.
docisk	5kg
ponowne podgrzanie	30s.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:

- proszek termotopliwy należy przechowywać szczelnie zamknięty, aby nie uległ zawilgoceniu.
- ze względu na różnorodność drukarek, atramentów, ustawień ICC oraz rodzajów tkanin, parametry należy dostosować indywidualnie do własnych warunków.
- jeśli powierzchnia folii przez dłuższy czas była narażona na wilgoć lub kurz, należy odciąć odstonięty fragment przed drukowaniem.
- podczas obchodzenia się z rolkami folii należy zachować ostrożność: unikać nacisku i uszkodzeń mechanicznych, a przy cięciu zwracać uwagę na siłę i kąt noża, aby uniknąć głębokich zarysowań.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Folia DTF powinna być przechowywana w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i promieni słonecznych, w temperaturze 15–30°C i wilgotności 40–60%. Po otwarciu należy ją szczelnie zamknąć, aby uniknąć zawilgocenia i utraty jakości.