

Ri-Jet M96 PE

OPIS PRODUKTU / KORZYŚCI

Seria Ri-Jet M96 PE to folia samoprzylepna zaprojektowana do aplikacji na płaskich powierzchniach. PCV monomerycznie stabilizowane UV, zewnętrzna stabilność kolorystyczna do 3 lat. Zadrug przy wykorzystaniu atramentów typu eco-solvent, Latex, UV. Grubość folii 96µm zapewnia dobrą absorpcję tuszu bez nadmiernego rozpuszczenia folii wierzchniej, co ułatwia aplikację. Trwały klej zapewnia dobrą przyczepność, podczas gdy klej usuwalny można bezproblemowo usunąć z większości podłoży. Papier podkładowy z powłoką PE o grubości 140 g/m² zapewnia stabilność i poprawną jakość zadruku. Zgodność z RoHS.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

- krótkookresowa reklama na zewnątrz: plakaty, pociągi, autobusy, billboardy
- krótkookresowa reklama wewnątrz: sklepy i centra handlowe, terminale lotniskowe, ...
- krótkookresowa grafika reklamowa w punktach sprzedaży.

BUDOWA

- **folia wierzchnia:** 96 µm, kalendowana folia monomeryczna
- **klej:** trwały; przezroczysty / szary akryl na bazie wody
usuwalny; przezroczysty / szary akryl na bazie wody
- **papier podkładowy:** mikrotłoczony papier kraftowy, powlekany PE, 140 g/m²

Produkty:

Klej trwały: 60471 - **Ri-Jet M96 White Gloss Perm PE**
60470 - **Ri-Jet M96 White Gloss Perm Gray PE**
60469 - **Ri-Jet M96 White Gloss Perm Grey Airflow**
60468 - **Ri-Jet M96 Clear Gloss Perm PE**
60484 - **Ri-Jet M96 White Matt Perm PE**
60479 - **RI-Jet M96 White Matt Grey Perm PE**

Klej usuwalny: 60478 - **Ri-Jet M96 White Gloss Rem PE**
60477 - **Ri-Jet M96 White Gloss Rem Gray PE**
60476 - **Ri-Jet M96 White Gloss Rem Grey Airflow**
60488 - **Ri-Jet M96 White Matt Rem PE**
60486 - **Ri-Jet M96 White Matt Rem Grey PE**

METODY ZADRUKU

Materiał dedykowany do zadruku atramentami eco-solvent, Latex i UV. Aby osiągnąć najlepszą możliwą jakość druku, upewnij się, że użyto odpowiednich profili ICC lub ustawienia drukarki. Materiał zadrukowany powinien wyschnąć co najmniej 24 godziny przed laminowaniem.

Zalecamy laminację Ri-Lam M70 Clear Gloss lub Matt, w celu ochrony zadrukowanego obrazu przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

METODA APLIKACJI / INSTRUKCJE UŻYCIA

Metoda aplikacji na sucho i na mokro na czystych i odfuszczonych podłożach, natomiast z podkładem Airflow stosuje się wyłącznie metodę aplikacji na sucho.
Temperatura aplikacji powyżej 10°C.

OCZEKIWANE TRWAŁOŚĆ

Oczekiwana pionowa trwałość na zewnątrz w Europie Środkowej (strefa 1) wynosi 3 lata. Informacje te opierają się na doświadczeniach z życia rzeczywistego i sztucznego starzenia zgodnie z normą ISO 4892-2.

Uwaga: ekspozycja na ekstremalne temperatury i światło ultrafioletowe powoduje przyspieszoną degradację wydruku. Dotyczy to również obszarów zanieczyszczonych, dużych wysokości, zastosowań poziomych oraz ekspozycji skierowanej na południe na półkuli północnej

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres przydatności wynosi 2 lata, przechowywany w temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej 50%.

Wyższe temperatury i/lub poziom wilgotności skracają okres przydatności produktu.

Uwaga: wyniki druku zaczynają się pogarszać po 12 miesiącach przechowywania.

Ri-Jet M96 PE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE / TYPOWE WARTOŚCI

Grubość powierzchni, bez kleju	96 µm	ISO 534-80
Grubość powierzchni, z klejem	120 µm	ISO 534-80
Wytrzymałość na rozciąganie (kierunek maszyny)	> 25 N/cm	ISO 527
Wydłużenie w momencie przzerwania (kierunek maszyny)	> 100%	ISO 527
Odporność ogniowa aluminium	Samogasnące	ISO 3795:1989
Stabilność wymiarowa (1 tydzień @70 °C na szkle)	0,5 mm	FTM 14
Trwały klej - przyczepność do szkła (20 minut)	9 N/25mm	FTM 1
- przyczepność do szkła (24 h)	12 N/25mm	
- przyczepność do szkła (1 tydzień)	15 N/25mm	
Klej usuwalny - przyczepność do szkła (20 minut)	3 N/25mm	FTM 1
- przyczepność do szkła (24 h)	5 N/25mm	
- przyczepność do szkła (1 tydzień)	8 N/25mm	
Minimalna temperatura aplikacji	+10 °C	
Temperatura pracy	Od -40 °C do +90 °C	
Papier kraftowy powlekany PE	140 g/m2	ISO 536

CERTYFIKACJA JAKOŚCI



ZASTRZEŻENIE

Informacje o cechach i wartościach fizykochemicznych zawartych w tym dokumencie opierają się na testach, które uważamy za wiarygodne i nie stanowią gwarancji. Są one przeznaczone wyłącznie jako źródło informacji, są udzielane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji. Kupujący powinni niezależnie ocenić, przed użyciem, przydatność tego materiału do ich konkretnego zastosowania. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie produkty Fedrigoni są sprzedawane na zasadzie warunków sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym Fedrigoni. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub różnic między wersją angielską a zagraniczną tego dokumentu, wersja angielska będzie dominować i mieć przewagę.